

EUROFLEX

Vlies


Edelholz furnier wird fugenverleimt auf einem Vlies zusammengefügt.



Digitaldruck möglich



biegsam



Besonders geeignet für
decke; wand; möbelbau; gebogene bauteile

EUROFLEX

Vlies

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
TRÄGER		
Träger:	Vlies	
FORMATE		
Formate:	2800 x 1250 mm	Sonderformate und Fixmaß möglich
Endstärke:	ca. 1 mm	
VERLEIMUNG		
Verleimung:	Hotmelt-Verfahren	
SICHTSEITE		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: www.europlac.de/individualisierung
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: www.europlac.de/individualisierung
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: www.europlac.de/individualisierung
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: www.europlac.de/individualisierung
RÜCKSEITE		
Rückseite:	Vlies	

ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC: auf Anfrage

ZUSATZINFOS

Zur Einlagerung: trockene und beheizte Umgebung bei Normklima (ca. 20 Grad +/- 10 %; 65 % rel. Feuchtigkeit)

ZUR VERARBEITUNG

Die europlac Furnierdecks vlieskaschiert können mit normalen Leimen (PVAC oder Harnstoffharze) und Klebern (Ein-, oder Zweikomponenten) verklebt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Leimauftrag korrekt dosiert ist. Zu starker Leimauftrag führt zu Leimdurchschlag oder Ablösung der Vlieskaschierung, zu geringer Leimauftrag kann zu Fehlverleimungen führen.

Die Presstemperatur darf 60 Grad nicht überschreiten, die Pressezeit ist auf den Leim oder Kleber abzustimmen. Der Pressdruck bei Leimen muss > 6 kg/cm² sein. Bei Klebern ist den Anweisungen des Klebstoffherstellers zu folgen.

Sollte die Oberflächenbehandlung ein Wässern bedingen, so ist die nur mit einem leichten Sprühnebel mit einer geeigneten Sprühpistole durchzuführen. Wässern mit Pinseln ist zu vermeiden. Bei zu starker Feuchtigkeitsweirwirkung kann sich das Vlies auflösen oder spalten.

Reklamationen die durch unsachgemäße Handhabung hervorgerufen werden, gehen zu Lasten des Verarbeiters. Wir empfehlen vorher Musterverleimungen und Oberflächenbehandlungen durch zu führen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM